

<b>Technische Daten*:</b> Trägermaterial:	Aluminiumfolie 25µm
Klebstoff:	Synthesekautschuk
Liner:	PP-Folie 30µm
180°Schälfestigkeit auf Stahl nach AFERA 4001 10min:	26N / 25mm
Scherfestigkeit nach AFERA 4012 auf Stahl bei 23°C:	40N / 625mm <sup>2</sup>
Loop Tack nach AFERA 4015 auf Stahl:	15N / 25mm
Reißfestigkeit:	1,4N / mm
Reißdehnung:	2,7%
Dampfdiffusion:	< 1g / m <sup>2</sup> x 24h
Temperatur:	Kurzzeitig bis 100°C
Brandklasse:	Nach DIN 4102 B1
Breite:	50mm, 70mm und 100mm
Länge:	100m

Frei von Weichmachern!

Nicht für Solaranlagen geeignet!

**Anwendung:** Verklebung von Schnitt und Stoßstellen  
aluminiumkaschierter Dämmung.

\*Bei einer Lagerung von mehr als 12 Monaten können die technischen Daten nicht mehr gewährleistet werden.

Die Angaben über Produkteigenschaften entsprechen den technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen.